

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Akrylový tmel PENOSIL Premium

Jedná se o jednosložkový plastový tmel na bázi akrylové emulze. Tmel se používá především k vyplňování prasklin ve stěnách a k utěšňování porézních povrchů (např. betonu, omítky, cementu, cihel a dřevěných materiálů) v interiéru před malováním.

Tmel vytváří pružný spoj, který lze natírat alkydovými a disperzními barvami. Dobře přilne k většině materiálů (např. k betonu, sádkkartonu, dřevu, PVC, hliníku) a je odolný proti vlhkosti ještě 5 hodin po aplikaci.

Oblasti použití

Tmel se používá především k vyplňování trhlin a utěšňování mírně namáhaných spár v interiérech. K opravě menších povrchových vad před lakováním. Pro zhušťování porézních povrchů. K vyplňování trhlin v betonu, cihlách, sádře, jiných materiálech a otvorů po šroubech. Nedoporučuje se pro aplikace ve stálém kontaktu s vodou.

Výrobek byl testován a je odpovídajícím způsobem klasifikován:

Tmel na fasádu pro použití v interiéru.
EN 15651-1:2012: Typ F-EXT-INT 12,5P

Tmel používaný pro sanitární aplikace.
EN 15651-3:2012: Typ S-XS2

Podmínky použití

Teplota použití je od +5 °C do +40 °C. Povrchy musí být očištěny od prachu, volných částic a oleje. Není vhodný pro klouby s vysokou pohyblivostí (více než 12,5 % šířky kloubu). Není vhodný pro spoje asfaltových povrchů. Může způsobit korozi na nekrýtych kovových površích. Vytvrzený tmel nelze brousit jako tmel.

Pokyny k aplikaci

Vyčistěte spoje od mastnoty, oleje, prachu a volných částic.

Kartuše o objemu 310 ml: Odřízněte konec kartuše se závitem a našroubujte aplikační trysku pro nasměrování akrylu. Konec se závitem seřízněte tak, aby vznikl vhodný otvor pro aplikaci. Vložte kartuši spolu s aplikátorem do pistole a opakovaným stisknutím spouště pistole naplňte instalační trysku tmelem.

Fóliové balení o objemu 600 ml: Otevřete konec fóliového obalu a vložte obal do pistole tak, aby dávkovací tryska stále zakrývala jeho otevřenou část. Nasadte dávkovací trysku na otevřený konec a zašroubujte uzávěr, aby se hadička uzavřela. Trysku vyřízněte tak, aby vznikl vhodný otvor pro dávkování akrylu. Akrylovou hmotu umístěte do spáry opakovaným a rovnoměrným stisknutím spouště pistole a tažením trysky podél spáry. Po nanesení akrylové hmoty ji uhladte silikonovou stěrkou. Přebytečný akrylát odstraňte.

Maximální doporučený rozměr spoje 30x20 mm.

Důrazně se doporučuje natřít vytvrzený tmel vhodnou barvou, aby byla zaručena jeho dlouhá životnost a podobný barevný odstín s podkladovým povrchem.

Po konečném vytvrzení lze natírat. Doba vytvrzování závisí na velikosti spáry (2,5-3 mm/den). Předčasné lakování může způsobit popraskání barvy.

Čištění

Nevytvrzený akrylát lze z rukou a nástrojů odstranit vodou nebo použít čisticí ubrousky PENOSIL Premium. Vytvrzený akrylát je třeba nejprve odstranit mechanicky a poté vlhkým hadříkem.

Technické údaje

Vlastnosti	Jednotka	Hodnota
Doba tvorby struktury	min.	5-7
Doba vytvrzování	mm/24 h	2,5-3
Hustota (DIN 53 479-B)	g/cm ³	1,65
Vlastnosti vytvrzeného tmelu:		
Intenzita mikrobiologického růstu, ISO846		2
Odolnost proti proudění, ISO7390	mm	0
Změna objemu, ISO10563	%	25 ± 1
Teplotní odolnost	°C	-30 až +75

Uvedené parametry byly měřeny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

Barva

Jasně bílá, šedá, hnědá.

Balení

310 ml kartuše, 12 kusů v krabici.

Fóliové balení 600 ml, 20 ks v krabici.

Podmínky skladování

Zaručená trvanlivost 18 měsíců od data výroby, skladováno v původním obalu na suchém místě při teplotách 0 °C až +25 °C. Vyhněte se mrazu a teplotám nad +25 °C.

Krátkodobá odolnost vůči mrazu, max 10 dní při teplotách nad -18 °C.

Odolnost proti zmrazení a rozmrazení 7 cyklů při teplotách -18 °C a +23 °C, přičemž jeden cyklus trvá 48 hodin (24 hodin při -18 °C a 24 hodin při +23 °C).

Bezpečnostní regulace

Nevytvrzený výrobek může dráždit oči a dýchací orgány. Vyhněte se kontaktu s ústy. Oči okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Podrobné bezpečnostní informace jsou k dispozici v bezpečnostním listu (SDS).